

	BOLETIM TÉCNICO DE FITA ADESIVA	Código.: BT – 010
		Data: 18/10/2023
		Revisão: 05
		Página: 1 de 1

FITA ADESIVA 2422

Isolante Retardante á chama – Adesivo base Borracha e Resinas Sintéticas

Características

Substrato: Filme de Policloreto de Vinila (PVC)

Adesivo: Borracha e Resinas Sintéticas

Liner: Preta.

Dados técnicos

<i>Propriedades Físicas</i>	<i>Valores de Referência</i>	<i>Unidade</i>	<i>Método</i>
Adesão a placa de aço	$\geq 1,0$	N/cm	PSTC - 101
Espessura Total	$0,130 \pm 0,015$	mm	PSTC - 133
Resistencia Dielétrica	≥ 40	Kv/mm	NBR - 60454-2
Resistencia à tração	≥ 15	N/cm	PSTC - 131
Alongamento à ruptura	≥ 150	%	PSTC - 131

Acondicionamento: Caixas de papelão.

Utilização:

Para uso profissional e uso geral na indústria eletroeletrônica. Performance superior para aplicações com tensões de até 600 V.

Flamabilidade: Retardante à Chama.

Manuseio

Manusear o produto com cuidado a fim de evitar danos ao material, que possam prejudicar ou impossibilitar seu uso.

Condições de Armazenagem: Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade superiores a 25°C e 70% de umidade relativa. A validade do produto está impressa na embalagem externa.

❖ Esses valores são típicos e não devem ser considerados especificações.

Todas as propriedades são aproximadas e são baseadas em provas que acreditamos ser de confiança e representadas em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio, em caso de dúvidas, por favor, contatar-nos.